

# Aquapanel® Exterior Basecoat

# KNAUF

Prodotto, Campo di applicazione, Caratteristiche, Lavorazione



## Prodotto

### Composizione

Malta d'armatura sintetica a base cemento.

### Confezioni

Sacchi da 25 Kg

### Codice articolo

219505

## Campo di applicazione

Stucco e Rasante per esterni a base cementizia per lastre AQUAPANEL® Outdoor per successiva applicazione di intonaci civili stesi a strato sottile e/o pitture come da scheda tecnica del Sistema AQUAPANEL®.

### Magazzinaggio

Il prodotto si conserva per 3 mesi in luogo asciutto e protetto dall'umidità.

## Caratteristiche

Facilmente lavorabile. Frattazzabile, sulla seconda mano di finitura si ottiene una superficie tipo civile.

## Lavorazione

### Applicazione

**Stuccatura:** per la stuccatura si applica una sola mano per uno spessore di 2-3 mm con armatura mediante nastro di rinforzo AQUAPANEL® Exterior Reinforcing Tape.

**Rasatura:** applicare uno strato di 5-7 mm di AQUAPANEL® Exterior Basecoat e stenderlo uniformemente. Annegare quindi orizzontalmente il tessuto d'armatura AQUA-

PANEL® Exterior Reinforcing Mesh sull'intera superficie, evitando la formazione di pieghe e sovrapponendo di 10 cm i punti di giunzione tra i teli. Lo spessore complessivo dello strato d'armatura realizzato con malta AQUAPANEL® Exterior Basecoat e tessuto per esterni AQUAPANEL® Exterior Reinforcing Mesh sarà almeno di 5 mm. Consultare la Scheda Tecnica Sistema AQUAPANEL®.

### Avvertenze

Lasciar asciugare almeno 8 giorni lo strato di rasatura armata con AQUAPANEL® Exterior Reinforcing Mesh prima di procedere alle successive lavorazioni.

Non applicare quando la temperatura dell'aria e/o delle pareti è inferiore a +5 °C. Proteggere AQUAPANEL® Exterior Basecoat durante il periodo di presa (ca. 8 giorni) dal gelo e da un'asciugatura rapida.

## Consumo

Strato d'armatura da 5 mm: ca. 9 Kg/m<sup>2</sup>

## Lavorazione Manuale

Miscelare il contenuto del sacco con circa 6,3 litri d'acqua. Utilizzare la malta miscelata nel giro di due ore. Lavorabilità: 120 min.

## Lavorazione Meccanica

Procurare 200 litri d'acqua per l'avvio della macchina intocantrice e regolarla fino ad ottenere una consistenza fine della malta.

KNAUF INVOLUKRO

AQUAPANEL®