



Folienband Inside (interni)

Folienband

Descrizione

Nastri in polietilene per l'applicazione tra controtelai e parete o direttamente tra serramento e parete

Caratteristiche

- Tenuta all'aria e impermeabilità al vapore acqueo dall'interno verso l'esterno $\Rightarrow$ "Nastro Rosso" Folienband Inside
- Tenuta all'aria e all'acqua del giunto esterno con pressioni fino a 600 Pa $\Rightarrow$ "Nastro Bianco" Folienband Outside



Folienband Outside (esterni)

NASTRI IN POLIETILENE

Prodotto	Folienband Inside	Folienband Outside
Permeabilità al vapore acqueo PN-EN 1931	$S_d \geq 50$ m	$S_d \leq 0,05$ m
Resistenza alla pressione dell'acqua (2 ore) PN EN 1928	$\geq 0,04$ MPa	200 mm di acqua
Forza adesiva del liner DIN EN 1939-C	15 N/25 mm ²	15 N/25 mm ²
Forza di trazione PN-EN ISO 527-1:1998	≥ 8 Mpa	≥ 5 Mpa
Allungamento alla rottura PN-EN ISO 527-1:1998	$\geq 60\%$	$\geq 35\%$
Stabilità dimensionale a +80°C - Longitudinale	$\leq 1,0\%$	$\leq 1,5\%$
Stabilità dimensionale a +80°C - Diagonale	$\leq 0,5\%$	$\leq 1,0\%$

Folienband Inside (interni):			
119780	rotoli altezza mm 70 x 25 m spessore 0,5 mm	119782	rotoli altezza mm 100 x 25 m spessore 0,5 mm
Folienband Outside (esterni):			
119781	rotoli altezza mm 70 x 25 m spessore 0,5 mm	119783	rotoli altezza mm 100 x 25 m spessore 0,5 mm

Applicazioni

- Incollaggio tra controtelai e parete
- Incollaggio tra serramento e parete