


Z.TEX 45

NATURA E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Z.TEX 45 è un adesivo vinilico professionale in classe D2 a presa rapida e film essiccato flessibile e completamente trasparente. Il prodotto è caratterizzato da un alto secco del 55% ed è utilizzabile con presse a caldo, a freddo e con alta frequenza. Specifico per legni dolci, diluibile in acqua.

CAMPI APPLICATIVI (per uso professionale)

- Produzione di manufatti in legno per interni.
- Produzione di mobili, componenti per l'arredamento.
- Pareti divisorie, porte, pannelli tamburati.



DATI TECNICI

Contenuto in solidi:	50 - 55 % *
Viscosità (Brookfield a 20°C gir.6; 20 giri/min.):	10.000 - 20.000 mPas
pH:	4,5 ± 0,5
Peso Specifico a +20°C:	1,1 Kg/dm ³
Umidità del legno:	9 - 12 %
Tempo di pressatura massello:	+20°C: 25 - 30 minuti +80°C: 2 - 3 minuti

*Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.

METODO D'USO

Preparazione delle superfici: le superfici devono essere prive di polvere, grassi e altri contaminanti.

Applicazione: applicare su una delle superfici con pennello, spatola o spalmatrice a rullo uno strato uniforme di adesivo. Su materiali particolarmente assorbenti o superfici difficili applicare l'adesivo su entrambe le parti. L'adesivo può all'occorrenza essere diluito con acqua.

Assemblaggio: unire le parti appena ultimata la spalmatura esercitando un'adeguata pressione.

Nel caso di spalmatura su due lati il tempo aperto è di 5 - 10 minuti (legno/legno, +20°C).

Nell'incollaggio di materiali rigidi (legno/legno) i migliori risultati di tenuta si raggiungono con pressioni di 2 - 3 kg/cm².

In pressa a caldo a +60°C - +80°C per pannelli piani sono sufficienti tempi di pressatura di 3 - 4 minuti.

Consumo: 150 - 200 gr/m². Il consumo varia sensibilmente in rapporto alla porosità ed alle condizioni superficiali dei materiali.

INFORMAZIONI DI SALUTE E SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza.

FORMA COMMERCIALE

Codice	Confezione	UdV.
1102085	flacone 500 gr.	23
1102045	barattoli 1 Kg.	24
1102046	secchi 5 Kg.	1
1102047	secchi 10 Kg.	1
1102097	fustino 25 Kg.	1
1102175	cisterna 1000 lt. - 1100 kg.	1

INFORMAZIONI DI STOCCAGGIO

Almeno 12 mesi dalla data di produzione per il prodotto conservato sigillato nella confezione originale. Immagazzinare in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +25°C. **Teme il gelo.**