


1002 FONDOPAC EXTRA

FONDO OPACO CARTEGGIABILE



Vantaggi

- Aspetto bianco opaco
- Buon potere riempitivo e coprente

Descrizione e Impiego

Fondo riempitivo monocomponente carteggiabile, adatto alla preparazione del legno prima della verniciatura con smalti sintetici. Può essere applicato anche su muro e faesite.

Preparazione del supporto

La superficie da trattare deve essere pulita ed esente da olio e grassi.

Se applicato all'esterno, carteggiare il supporto con abrasivo P120 e trattare preventivamente con una mano di impregnante trasparente PRATIK WOOD cod. 1441.

A supporto asciutto, procedere con la stesura di due strati di FONDOPAC EXTRA.

Applicazione

Metodo applicativo:

- pennello
- rullo

Preparazione del prodotto:

Mescolare fino a consistenza uniforme.

Diluire con 1602 ACQUARAGIA: max 5%.

Stabilità di stoccaggio

24 mesi in confezione integra.

Caratteristiche Tecniche

Colore	bianco
Natura del legante	alchidico
Aspetto del film secco	opaco
Peso specifico	1,71 kg/l (± 0,02)
Viscosità	50-60 secondi Coppa ISO-DIN 8
Spessori consigliati	60-70 µm secchi (2 strati)
Resa pratica indicativa *	5-6 m ² /l (2 strati)
Essiccazione ad aria (20°C - 65% UR)	30 minuti, fuori polvere
	2 ore, al tatto
Carteggiabile	dopo 18-24 ore
Valore limite UE per il contenuto di VOC (Direttiva 2004/42/CE)	Cat. A/d, BS: COV massimo 300 g/l (2010) COV prodotto < 300 g/l
* La resa è calcolata in base allo spessore consigliato su superfici piane e regolari.	
I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.	

Avvertenze

- Prodotto consigliato ad un utilizzatore esperto.
- Si consiglia di ritirare il materiale occorrente per l'esecuzione del lavoro tutto della stessa partita.
- Le indicazioni fornite nella presente scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze tecniche e pratiche. I dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche medie del prodotto base e sono determinate in condizioni controllate di laboratorio. La variabilità delle materie prime reperibili nel mercato può portare a lievi scostamenti nei valori riportati, nel colore e negli effetti estetici ottenuti. È quindi necessario che il compratore/utilizzatore verifichi personalmente e prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto, in particolare quando nello stesso lavoro/cantiere si utilizzano lotti diversi dello stesso materiale.

Elevata umidità ambiente e spessori eccessivi possono ritardare l'indurimento del film applicato.

I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità di IMPA S.p.A. per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra Assistenza tecnica all'indirizzo e-mail assistenza.tecnica@impa.it.