



## DRY FLEX 2.0 mungo®

**MEMBRANA BARRIERA LIQUIDA PER MANUFATTI EDILI  
VERNICIABILE, PIASTRELLABILE**

**NOVITÀ  
MONDIALE**

- Si applica **anche su supporti umidi** e sotto la pioggia
- Nuovo polimero sintetico perenne
- Alta resa: applicabile anche a basso spessore

Resistente ad acqua permanente, invecchiamento UV, temperatura da -40 a +100°C. Senza solventi. **Elasticità eterna.** Per tutti i rivestimenti impermeabili: fondi, muri di contenimento e fondazione, coperture, sottofondi di terrazze e bagni, scossaline, riparazione di gronde, protezione di tettoie in legno, rivestimento di vasche, fioriere e giardini pensili, scarichi, cantine ed interrati.

**Idoneo su** cemento, piastrelle, fibrocemento, guaine bituminose, legno, polistirolo e poliuretano, vetroresina, metalli, lamiere. Permeabile al vapore, calpestabile per ispezioni.

**Si applica a pennello, rullo o spatola;** eventuale seconda mano dopo 4 h, lavorabilità e fuori polvere entro 1 h, asciutta in 24 h. Per rivestire fessure >2mm usare un tessuto sintetico di supporto, allungamento di lavoro >50%. Applicazione da +5 a +40°C. Pulizia con acqua e sapone. Colore grigio chiaro.

### DRYFLEX 2.0 : LA SCELTA GIUSTA IN TUTTE LE CONDIZIONI



**Allungamento elastico oltre il 200%:** DRYFLEX una volta rappreso diventa una gomma elastica e resistente, molto più allungabile delle comuni guaine acriliche all'acqua o bituminose, e quindi può assecondare dilatazioni a seguito di assestamenti o movimenti, senza causare perdita di impermeabilità.

**Elasticità costante,** (privo di distillati di petrolio e naphta che col tempo evaporano e rendono il materiale rigido e fragile)

**Verniciabile:** applicata sui più svariati supporti, metallici, rame, legno, plastiche, guaine bituminose, può successivamente essere verniciata a pennello o con vernici spray.

**Piastrellabile:** applicare a spaglio un po' di sabbia mentre DRYFLEX è ancora fresco, in modo da creare un migliore aggancio; dopo 24 ore quando è indurito procedere con la consueta stesura del collante per piastrelle.

**Igroindurente, aderisce** su metalli, gomma, guaine, cemento, pietra.

**Idoneo** anche come adesivo fluido spatolabile o a pennello, per guaine, lamiere e scossaline. Applicabile fino a -10°C

**CLASSIFICATO COME  
PREPARATO NON PERICOLOSO**

Colore:	Grigio
Durezza:	SHORE A 25 a 30 °C
Fuori tatto (23°C, 50% H.R.):	40 - 70 min.
Modulo Elastico al 100% (DIN 53504) :	> 0,8 N/mm2
Allungamento a rottura (DIN 53504) :	> 200 %
Resistenza alla trazione (DIN 53504) :	> 1,1 N/mm2
Temperature operative :	-40 ÷ 100 °C
Temperature all'applicazione :	-10 ÷ 40 °C

Art. n.	EAN	Nome	Descrizione	Formato	Pezzi per imballo
1715021	7610634161294	DRYFLEX 1KG	DRYFLEX 2.0 MEMBRANA BARRIERA LIQUIDA 1KG	Barattolo 1 kg	6
1715022	7610634161300	DRYFLEX 7KG	DRYFLEX 2.0 MEMBRANA BARRIERA LIQUIDA 7KG	Secchio 7 kg	1