

AF
AntiFessura

Panelvit® AF
ANTIFESSURA



PUNTA AF

Vite specifica per
avvitamento senza preforo su:

- pannelli MDF
 - pannelli laminati e truciolari sottili
 - legno sottile o compensati
 - perline ed angolari
 - bordi e spigoli (anche in diagonale)
- senza produrre fenditure o bombature nel materiale.**

Testa ridotta con nervature autosvasanti.

Penetra nel materiale **evitando l'«effetto cuneo»** in fase di chiusura.

Filettatura parziale.

Ottiene un serraggio ottimale e veloce anche nell'unione di pannelli di elevato spessore.

Punta forante AF (antifessura).

Fora il legno come una **punta da trapano**, facendo uscire il truciolo dal materiale. Il foro accoglie la filettatura che **penetra senza creare fenditure.**

TRATTAMENTO TERMICO DI CARBONITRURAZIONE

Conferisce alla vite la duplice caratteristica di:

- **superficie durissima**, necessaria per tagliare le fibre anche dei legni più duri;
- **cuore tenace ed elastico**, necessario per evitare la rottura delle viti.

TRATTAMENTO GALVANICO CHROMITING®

Di colore iridescente garantisce una **protezione contro la ruggine di molto superiore a tutte le normali zincature.** Conforme al grado 4 della norma EN 1670.

LUBRIFICAZIONE LUBEX®

Trattamento antifrizione di formulazione MUSTAD, in grado di **ridurre lo sforzo di avvitamento fino al 50 %.**

Esempio di avvitamento vicino al bordo:




Avvitamento con **Panelvit® AF** senza preforo.



Avvitamento con **vite truciolare tradizionale** senza preforo.



Panelvit® AF
CHROMITING® - LUBRIFICATA LUBEX®
 AntiFessura - TSC - Testa Svasata con Calotta - Cava TX



	Cod. Mustad	D (mm)	L tot (mm)	L fil (mm)	Dt (mm)	Pcs. 	Pcs. 
TX15	AF224A400350C8C	4	35	20	7	500	11000

