




Guarnizione A 093 K

	scala 1:1 <i>scale 1:1</i> 					
Le misure espresse sono in mm con tolleranza $\pm 0,3$ mm <i>Dimensions are in mm with allowance of $\pm 0,3$ mm</i>						
3 mm :aria / gap between sash and frame 10 mm :battuta / rebate 7 mm :profondità fresatura / depth of the groove 3,2 mm :larghezza fresatura / width of the groove	Imballo: Scatola da 440 m Packaging: 440 m boxes Colori standard: neutro Standard colours: neutro					
K : Compound di nuova realizzazione tecnica a base di polivinilcloruro plastificato. Le guarnizioni sono realizzate con materiali atossici. <i>New technical compound: plastic polyvinyl chloride. Weatherstrips made with atoxis materials. (*)</i>						
UNI EN 12365	W / G	Wr	Fc	Tes	Dr	Raa
Classe						

Specifiche tecniche relative alla materia prima / Technical specifications referred to raw material:

TEST	U.M.	Normali K	NORMA	Semirigido K	NORMA		
Densità Density	g/cc	1.26	ASTM D792	1.40	ISO R 1183		
Durezza Shore (15sec.) Shore hardness	-	60 ShA	ASTM D2240	96ShA	ISO R 868		
Lacerazione (senza intaglio) Tearing (without notching)	KN/m	35	ASTM D624	-			
Carico al 100% di allungamento Modulus at 100%	Mpa	>3.5	ASTM D638	-			
Carico al 300% di allungamento Modulus at 300%	Mpa	>7.0	ASTM D638	-			
Carico di rottura Ultimate tensile strength	Mpa	>11	ASTM D638	>21.0	ISO R 527		
Allungamento a rottura Ultimate elongation	%	>400	ASTM D638	>200	ISO R 527		
Conducibilità termica	W/mK	0.145	EN12667				

(*) I materiali soddisfano la norma UNI EN 14351-1 relativamente al contenuto di sostanze pericolose.

(*) *Materials can rely on the UNI EN 14351-1 about the dangerous substances.*

Le caratteristiche tecniche sopra riportate sono da considerarsi indicative e non strettamente vincolanti. Tali dati vengono comunicati in buona fede a titolo informativo e non impegnano la società Roverplastik SpA ad assumersi alcuna responsabilità per i risultati che possono derivare dall'impiego di essi. La società si riserva di apportare alla propria produzione, senza alcun preavviso, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, ogni modifica che riterrà opportuna.

The technical specifications reported above are approximate and not actually binding. These data are communicated just as simple information and do not obligate Roverplastik SpA to be responsible for their use. The company reserves the right to modify the production range, at any time and for any reason without warning, as thought necessary.