


SOUDALASTIC PU

Membrana liquida poliuretana.

Tempo di polimerizzazione	2,5 mm/24h. (20°C/65% R.H.)
Peso specifico	1,35 - 1,4 g/ml
Allungamento alla rottura	900% ca. (DIN 53504)
Resistenza a trazione	5 N/mm ²
Resistenza allo strappo	6 N/mm ²
Temperatura di applicazione	+5°C a +35°C
Resistenza temperatura	-20°C a +80°C



Caratteristiche

- Membrana elastica monocomponente poliuretana, adatta ad impermeabilizzare piani di calcestruzzo non carrellabile ma ispezionabili
- Impermeabilizzazione su calcestruzzo, ceramica, materiali lapidei, manti bituminosi, laterizio, fibro-cemento, legno, e mattoni
- Ottimo come impermeabilizzante di tetti piani, terrazze e balconi, per il ripristino o la protezione di manti bituminosi
- Ottima elasticità
- Eccellente adesione su diverse superfici
- Verniciabile

Applicazione

- Impermeabilizzazioni di terrazze, tetti e balconi
- Rivestimento impermeabilizzante per tetti
- Impermeabilizzazione di sotto piastrelle
- Per il rinforzo degli angoli utilizzare in combinazione con Soudtight Geotextile - membrana tessuto non tessuto

LATTA

135428		bianco	25 kg	1 latta, 33 pz per pallet
135427		grigio chiaro	25 kg	1 latta, 33 pz per pallet

