



# Silirub AC

**SILICONE ACETICO  
PROFESSIONALE  
IMPIEGHI GENERALI**

## Descrizione

Sigillante siliconico acetico monocomponente di alta qualità

## Caratteristiche

- Facile applicazione
- Resistente uv
- Rimane elastico dopo indurimento
- Adesione molto buona su molti materiali escluso pvc
- Tipico odore acetico

## Applicazioni

- Vetrazione di finestre in alluminio
- Giunti in edilizia
- Sigillature su metalli protetti
- Cucine, sanitari, box doccia
- Ceramica lucida
- E' richiesto l'utilizzo di primer su superfici porose

Tempo formazione pelle	7 min. (20°C/65% R.H.)
Indurimento a spessore	2 mm/24h (20°C/65% R.H.)
Durezza	25+5 shore A
Resistenza temperatura	-60 a +200°C
Recupero elastico	> 90% (ISO 7389)
Modulo elastico	0,40 N/mm <sup>2</sup> (DIN 53504)
Massima tensione	1,50 N/mm <sup>2</sup> (DIN 53504)
Allungamento alla rottura	800% (DIN 53504)
Temperatura di applicazione	+1°C a +30°C
Verniciabilità	No



Cartuccia 280 ml: 112215 124103  
TRASPARENTE BIANCO